

Инструкция по применению грунтовки ХС-010:

Начиная ремонтные работы, предварительно следует перемешать состав ХС-010, если смесь слишком густая, ее можно разбавить растворителем.

Убедившись, что структура грунтовки однородная, можно приступить к ее нанесению валиком, кистью или распылителем, который является более быстрым и эффективным.

Грунтовка ХС-010 наносится в 2-3 слоя, обязательным условием перед продолжением работ является полное высыхание предыдущего наслоения.

Грунтовочные работы должны проводиться в умеренных температурных условиях – при +10+30С и влажности не выше 80%.

Сушка состава происходит естественным образом при комнатной температуре в течение 60мин.

Некачественная подготовка рабочей поверхности или плохие условия работы (дождь, сырость) могут дать неожиданный результат, который вас разочарует. Поэтому во избежание неожиданностей, следуйте всем предписанным правилам по работе с грунтовочно-шпаклевочными материалами.