

Инструкция по применению краски ВД-АК-2180:

Эмаль ВД-АК-2180 - пожароопасная продукция, требующая предосторожности и соблюдения мер безопасности при работе с ней. Так, во время работ, желательно защищать кожу от попадания на нее краски, используя резиновые перчатки и другие индивидуальные способы защиты.

Помещение, при проведении покрасочных работ, необходимо тщательно проветривать.

Желательно обеспечить естественное проветривание и после их завершения. При попадании краски на кожу, следует смыть ее сначала с помощью растворителя, а затем промыть пораженное место водой с мылом. При попадании эмали на слизистые, необходимо промывать их проточной водой до тех пор, пока не исчезнут неприятные симптомы. Необходимо следить за тем, чтобы краска не попала в желудок.

Работу начинают с тщательной зачистки поверхности. Сначала с нее удаляются старые покрытия и все виды загрязнений, после чего поверхность хорошо просушивают. Непрочное основание с интенсивно впитывающей и осыпающейся штукатуркой следует заранее обработать грунтовкой. Это обеспечит ему долгий срок службы. Для этого используется грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе.

Краску ВД-АК-2180 можно наносить на основание кистью, валиком или краскопультом.

На однослойное покрытие требуется 160-180гр/кв.м.

При комнатной температуре и в условиях нормальной влажности, сушка поверхности занимает 60 минут. Через 24 часа происходит полное высыхание краски. Нельзя проводить работы в помещении температуре ниже 7°C, при повышенной влажности.

Допустимая амплитуда температур при хранении краски ВД-АК 2180, составляет от -40о до +40о С.