

Инструкция по применению грунтовки ГФ-0119:

Перед началом покраски грунтовку ГФ-0119 следует разбавить растворителем, далее перемешать до получения однородной среды.

В качестве экстрагента подойдут следующие вещества: ксилол, обычный сольвент или любой другой растворитель, который находится в продаже – все они выполняют одну и ту же задачу. Также необходимо придерживаться соотношения 1:1.

Перед нанесением первого грунтовочного слоя, поверхность следует тщательно обработать, уничтожить жир, пыль и грязь, далее просушить. Также важно учесть, что грунтовка может наноситься лишь при допустимой температуре (+15 - +40С), в диапазоне влажности до 80%.

Покрасочные работы следует проводить в помещении, которое хорошо проветривается, с использованием респираторов и гигиенических перчаток.

Грунтовку нужно хранить в плотно закрытой емкости вдали от солнечных лучей, огня, детей.