

Инструкция по применению эмали ХВ-124:

Эмаль ХВ-124 предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей. Наиболее часто применяется в машиностроении, для декоративно-защитной окраски. Также, эмаль применяется для окраски деревянных поверхностей, которые эксплуатируются при повышенной влажности и температуре. Эмаль отличается высокой устойчивостью к воздействию умеренного и тропического климата.

Эмаль ХВ-124 наносится на предварительно загрунтованную поверхность, с помощью кисти или распылителя. Перед нанесением эмаль рекомендуется развести растворителем Р-4А, до рабочей консистенции. Растворитель Р-4А применяется при нанесении эмали ХВ-124 безвоздушным распылением, или пневматическим распылением. Для электростатического распыления применяется разбавитель №1, №2.

Расход эмали ХВ-124 на один слой – 150-200г/м². Время высыхания одного слоя – 2ч. После высыхания эмали образуется однородная эластичная пленка, без посторонних включений.