

Инструкция по применению эмали МЛ-1110:

Эмаль наносят на поверхность методами распыления, при подкраске небольших участков эмаль можно наносить кистью.

Перед применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости разбавителем Р-197, при окраске в электрополе эмаль разбавляют разбавителями марок РЭ-1В или РЭ-2В. Эмаль, предназначенную для розничной торговли разбавляют растворителями N647, 648, 650.