

Инструкция по применению эмали АК-505:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании эмали на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей!

Поверхность очистить от грязи, пыли, масел. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Краску АК-505 необходимо тщательно перемешать. До удобной вязкости материал можно разбавить растворителем Р-4.

Эмаль АК-505 наносится кистью, валиком, краскораспылителем и с помощью специальных разметочных машин.

Расход на один слой составляет 400-600 г/кв.м, а толщина слоя 100-600 мкм.

Краску следует хранить в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 °С до +30 °С.